





Caractéristiques du produit		
Format	1219 x 229 x 2 mm	
Unité	Carton:	16 lames / 4,466 m ² / 17,680 kg
	Palette:	54 cartons / 241,164 m ² / 984,720 kg
Tolérances Exigences EN ISO 10582		
Grammage	≥ 3.700 g/m ²	
Détermination de l'équerrage (≤ 0,25 mm)	≤ 0,10 mm/m	
Détermination de la rectitude des bords (≤ 0,35 mm)	≤ 0,20 mm/m	
Changement de dimension (≤ 0,15 %)	≤ 0,15 %	
Voile vers l'effet de la chaleur (≤ 1 mm)	≤ 1 mm	
Garantie selon la stipulation du fabricant		Indications
Usage privé:	Usage commercial:	- seulement pour une pose en collage total - entretien et soin selon instruction - changement technique sous réserve
15 années	5 années	
 <small>EN 14041:2004/AC:2006</small>		 <small>ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR</small> <small>A+ A B C</small>
		 <small>Quality Production Controlled Functionality</small> <small>www.tuv.com ID: 0000057515</small>

Caractéristiques			
		Norme	Résultat
	Classe d'usage 23 usage privé intensif	EN ISO 10582	Corridor, cuisine, salon, bureau au domicile
	Classe d'usage 31 usage commercial l'utilisation faible	EN ISO 10582	Hôtels, petit bureau
	Épaisseur de couche d'usure	EN ISO 24340	0,3 mm
	Traitement de surface		PUR
	Comportement au feu	EN 13501-1	B _{s1}
	Résistance au glissement	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,30 DS
	Résistance aux tâches	ISO 26987	degré 0, aucune modification
	Résistance à la lumière	EN ISO 105 - B02	Laine échelle bleue: degré ≥ 6
	Effet d'une chaise à roulettes	ISO 4918	modèle W, aucune modification visible
	Résistance thermique Approprié pour chauffage par le sol	EN 12664	0,012 m ² *K/W
	Effet d'un pied de meuble	EN 424	aucunes modifications visibles
	Résistance suite à charge constante	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
	Efficacité antimicrobienne	ISO 22196	efficacité antibactérienne
	Effet antidérapant plan incliné	DIN 51 130	Texture broyée: R9 / Texture vivante: R10
	Traitement	Code CED (Catalogue européen des déchets)	20 01 39
	Adapté aux locaux humides: La structure du produit 100% résistante à l'eau permet une utilisation dans des locaux humides (veuillez respecter les instructions de pose).		