



Caractéristiques du produit			
Formats	1170 x 120 x 13 mm		
Couche d'usure	≥ 2.5 mm		
Unité	Paquet:	12 lames 1,685 m ² / 11,532 kg	
	Palette:	30 cartons 50,544 m ² / 345,96 kg	
Garantie selon la stipulation		25 ans (usage privé)	
Notes		- entretien et soin selon instruction - changement technique sous réserve	

Caractéristiques			
			
			

Tolérances (exigences EN 13489)	
Écart longitudinal admissible (± 0,1 %)	± 0,05 %
Écart transversal admissible (± 0,2 mm)	± 0,1 mm
Équerrage de l'élément (≤ 0,2 %)	≤ 0,05 %
Courbure longitudinale de l'élément (≤ 0,1 %)	≤ 0,05 %
Courbure transversale en largeur (≤ 0,2 %)	≤ 0,08 %
Affleurement superficiel (≤ 0,2 mm)	≤ 0,18 mm
Humidité du bois au moment de la première livraison (5-9%)	6 - 8 %

Classification des caractéristiques du produit			
		Norme	Résultat
	Effet d'une chaise à roulettes	EN 425	Couche protectrice courante recommandée
	Effet d'un pied de meuble	EN 424	aucune modification visible
	Résistance thermique Chauffage par le sol - matériau de support approprié et par-vapeur.	EN ISO 10456	0,087 m ² *K/W
	Formaldéhyde (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	≤ 0,05 ppm
	Bruit d'impact	ISO 717-2	18 dB (en Akustik-Protect 100)
	Traitement des déchets		Code CED (Catalogue européen des déchets) 20 01 38

Classification des caractéristiques de la surface			
		Norme	Résultat
			Vernis
	Résistance au glissement	EN 13893	μ ≥ 0,47
		CEN/TS 15676	29 SRT (SRV humide)
			51 SRT (SRV sec)
	Comportement au feu avec pose flottante	EN 13501-1	D _n s1
	Comportement au feu avec encollage total	EN 13501-1	D _n s1
	Résistance aux tâches	EN 13442	degré 5
	Adhérence/essai de quadrillage	ISO 2409	0
	Effet antidérapant plan incliné	DIN 51130	R 9



Classe libre conformément à la norme EN 13489	
Gamme:	Lame large / Landhausstab
Caractéristiques selon EN 1310	Face supérieure de la couche d'usure
Essence:	Chêne
Désignation botanique/code (EN 1556)	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE
Abréviation/classe/date (interne)	ER-TT0-EI-N1/A2/A4 Version 2 2018 A4
Classe:	Living
Aubier sain	admissible
Nœuds (adhérents)	admissible: jusqu'à 35 mm
Nœuds occasionnels	admissible: jusqu'à 15 mm
Nœuds (picot)	patés de chat
Masticages	admissible
Petites fissures, microfissures	admissible
Inclusions de sucre	-
Inclusions minérales	-
Inclusions d'écorce	non admissible
Fissures	non admissible
Inclinaison des fibres	aucun critère
Noyau sain	non admissible
Rayons médullaires	admissible
Nuances de couleur	admissible: légère nuance de couleur
Trainées blanches	-
Marques de lattes d'empilage	non admissible
Infestations parasitaires (EN 1311)	non admissible
Parties non visibles	
Remarque	
Toutes les caractéristiques de toute taille ou de quantité admissible aussi longtemps qu'ils ne portent pas atteinte à la solidité ou la durabilité du sol	
Pas plus de 3 % des lamelles doivent tomber dans la classe inférieure. Le bois est un produit naturel vivant présentant des nuances de couleur et de texture. Les échantillons, prospectus et photos ont un caractère indicatif et non engageant. De même, l'action des rayons solaires influence la décoloration naturelle de la teinte de l'essence. Ainsi, au moment de sa livraison, le produit peut présenter des différences visibles par rapport à son échantillon.	